


GREYBOARD

(GK-CONTRACOLADO)

Edición 12/05/25

Thickness CALIBRE +/- 5% mm	Substance GRAMAJE +/- 5% Gr / m²	Density DENSIDAD +/- 5% Gr / cm³	Bending Stiffness MD RIGIDEZ S.M +/- 15% mNm	Bending Stiffness CD RIGIDEZ S.T +/- 15% mNm	Moisture HUMEDAD +/-1.5 %	Burst pressure RESISTENCIA A LA ROTURA +/-5 kPa
ISO 534	ISO 536		ISO 5629	ISO 5629	ISO 287	ISO 2759
1,20	755	0,63	510	270	8	830
1,30	820	0,63	730	320	8	860
1,40	882	0,63	850	420	8	900
1,50	945	0,63	970	460	8	950
1,60	1010	0,63	1200	560	8	970
1,70	1070	0,63	1440	840	8	990
1,75	1105	0,63	1660	855	8	1010
1,80	1135	0,63	1880	870	8	1030
1,90	1195	0,63	1910	900	8	1070
2,00	1260	0,63	2040	930	8	1100
2,10	1325	0,63	2320	1080	8	1150
2,20	1385	0,63	2480	1210	8	1190
2,25	1417	0,63	2590	1260	8	1205
2,30	1450	0,63	2700	1310	8	1220
2,40	1510	0,63	2970	1400	8	1270
2,50	1575	0,63	3290	1540	8	1300
2,60	1640	0,63	3650	1765	8	1330
2,70	1700	0,63	4020	1820	8	1350
2,75	1733	0,63	4030	1905	8	1360
2,80	1765	0,63	4340	1990	8	1370
2,90	1830	0,63	4540	2270	8	1400
3,00	1890	0,63	4660	2310	8	1500
3,25	2048	0,63	5830	2905	8	1575
3,50	2205	0,63	7000	3500	8	1650
3,75	2365	0,63	7650	4200	8	1765
4,00	2520	0,63	8300	4900	8	1880

Referencia 23ºC / 50% HR
Todas las especificaciones técnicas son susceptibles de ser modificadas



OBSERVACIONES:

- Soporte: tripa 100% fibras celulosas recuperadas
- Cara: papel gris laminado
- Reverso: papel gris laminado
- Cola para laminación del papel por ambas caras
- Producto reciclado
- Producto reciclable
- Producto conforme a la reglamentación **REACH**
- Metales pesados no utilizados directa o indirectamente en el proceso de producción.
- Confirmamos que los contenidos de cadmio, cromo, mercurio y plomo están sustancialmente por debajo de los límites contenidos en la **"Toxic Packaging ReductionAct"** de Julio de 1991 y del **"EG Rule 94/62"** del 20 de diciembre de 1994 en su art. 11
- Dicho cartón ha superado diversos test para conseguir el certificado medioambiental alemán **"Angel Azul / RAL UZ 56"**
- Dicho cartón puede ser utilizado para la confección de juguetes, así como su packaging, y que cumple con la norma **EN-71 apartado 3**
- Estas calidades presentan contenido de sulfuros (sulfur, sulfides, sulfites, sulphates) inferior a 0.36% (expresado sobre la masa seca de fibras).
- Estos cartones pueden entrar en **contacto directo con los alimentos del tipo II** (alimentos secos, no grasos) y el **tipo III** (productos alimenticios sin cáscara o pelados o lavados antes de su consumo) siguiendo las definiciones del documento técnico 3 - capítulo 4 de la Resolución AP (2002) 1 del Consejo de Europa.
- Calidad con **certificación FSC y PEFC** (a solicitar en el momento de realizar el pedido)