

GRIS A FRICTIONÉ

(GK - UNLINED)

Edición07/03/16

GRAMAJE +/- 3% Gr / m2	CALIBRE +/- 4% mm	DENSIDAD +/- 4% Gr / cm3	RIGIDEZ Taber S.M +/- 15% en gcm (U.T.) NFQ 03-048	RIGIDEZ Taber S.T +/- 15% en gcm (U.T.) NFQ 03-048	HUMEDAD +/-1.5 %	% FIBRAS RECICLADAS
ISO 536	ISO 534		ISO 2493	ISO 2493	ISO 287	
300	0,43	0,70	13,60	5,40	8,1	100
320	0,46	0,70	15,80	6,40	8,1	100
350	0,50	0,70	19,80	8,10	8,1	100
400	0,60	0,70	27,50	11,70	8,1	100
450	0,64	0,70	36,50	16,00	8,1	100
500	0,714	0,70	46,60	21,20	8,1	100
550	0,80	0,69	60,00	34,40	8,1	100
630	0,90	0,70	78,80	38,70	8,1	100

Referencia 23°C / 50% HR
Todas las especificaciones técnicas son susceptibles de ser modificadas

OBSERVACIONES:

- Soporte: triplex (3 capas) 100% fibras celulosa recuperadas
- Producto reciclado (ver % de fibras recicladas)
- Producto reciclable
- FSC Recycled 100%
- PEFC Recycled 100%

