

GRIS A FRICTIONÉ

(GK - UNLINED)

Edición 07/03/16

Substance	Thickness	Density	Bending Stiffness MD	Bending Stiffness CD	Moisture	% Recycled fibres
GRAMAJE +/- 3% Gr / m ²	CALIBRE +/- 4% mm	DENSIDAD +/- 4% Gr / m ³	RIGIDEZ Taber S.M +/- 15% en gcm (U.T.) NFQ 03-048	RIGIDEZ Taber S.T +/- 15% en gcm (U.T.) NFQ 03-048	HUMEDAD +/-1.5 %	% FIBRAS RECICLADAS
ISO 536	ISO 534		ISO 2493	ISO 2493	ISO 287	
300	0,43	0,70	13,60	5,40	8,1	100
320	0,46	0,70	15,80	6,40	8,1	100
350	0,50	0,70	19,80	8,10	8,1	100
400	0,60	0,70	27,50	11,70	8,1	100
450	0,64	0,70	36,50	16,00	8,1	100
490	0,70	0,70	39,75	20,78	8,1	100
500	0,714	0,70	46,60	21,20	8,1	100
560	0,80	0,70	60,00	34,40	8,1	100
630	0,90	0,70	78,80	38,70	8,1	100

Referencia 23°C / 50% HR

Todas las especificaciones técnicas son susceptibles de ser modificadas

OBSERVACIONES:

- Soporte: triplex (3 capas) 100% fibras celulosa recuperadas
- Producto reciclado (ver % de fibras recicladas)
- Producto reciclable
- FSC Recycled 100%
- PEFC Recycled 100%

www.rubiovalentines.com

José Rubio Valentines, S.A. - P.I. Can Salvatella - CIF A-58085127
C/ Gorcs Lladó, 104 - 110 Nave 1 - 08210 Barberá del Vallés - Barcelona
Tel. 93 718 06 24 - Tel. 93 719 21 96 - Fax 93 719 85 01 - info@rubiovalentines.com



La marca de la
gestión forestal
responsable