

GREY ECO MARRÓN

(GK-UNLINED)

Edición 09/07/25

Thickness CALIBRE +/- 5% mm	Substance GRAMAJE +/- 7,5% Gr / m²	Density DENSIDAD +/- 5% Gr / cm³	Bending Stiffness MD RIGIDEZ TABER S.M +/- 20% Gr x cm	Smoothness LISURA cc/min	Moisture HUMEDA D +/-1.5 %	Cobb COOB 30" Gr / m2	Burst pressure RESISTENCIA A LA ROTURA +/-2
ISO 534	ISO 536		ISO 2493	ISO/DF-8791/2	ISO 287	ISO 535	ISO 2759
0,450	300	0,67	83	2000	7	60"	18
0,470	320	0,67	88	2000	7	60"	17
0,518	350	0,67	97	2000	7	60"	17
0,600	400	0,67	130	2000	7	60"	17
0,675	450	0,67	185	2000	7	60"	17
0,750	500	0,67	230	2000	7	60"	16
0,825	550	0,67	310	2000	7	60"	16
1,000	650	0,67	318	2000	7	50"	15
1,036	700	0,67	342	2000	7	60"	15
1,100	750	0,67	335	2000	7	50"	14

Referencia 23°C / 50% HR
Todas las especificaciones técnicas son susceptibles de ser modificadas

Cartón fabricado 100% fibras recicladas
Cardboard 100% recycled