

GRIS LEGER FRICTIONÉ

(GK - UNLINED)

Edición 09/02/18

Substance	Thickness	Density	Bending Stiffness MD	Bending Stiffness CD	Moisture	% Recycledfibres
GRAMAJE +/- 3% Gr / m2	CALIBRE +/- 4% mm	DENSIDAD +/- 4% Gr / cm3	RIGIDEZTaber S.M +/- 15% en gcm (U.T.) NFQ 03-048	RIGIDEZTaber S.T +/- 15% en gcm (U.T.) NFQ 03-048	HUMEDAD +/-1.5 %	% FIBRAS RECICLADAS
ISO 536	ISO 534		ISO 2493	ISO 2493	ISO 287	
630	1,00	0,63	94,73	45,13	8,4	100
693	1,10	0,63	112,55	52,98	8,4	100
725	1,15	0,63	120,88	56,13	8,4	100

Referencia 23°C / 50% HR

Todas las especificaciones técnicas son susceptibles de ser modificadas

OBSERVACIONES:

- Soporte: triplex (3 capas) 100% fibras celulosa recuperadas
- Producto reciclado (ver % de fibras recicladas)
- Producto reciclable
- FSC Recycled 100%
- PEFC Recycled 100%