

GRIS LUXE

(GK - CONTRACOLADO)

Edición 25/04/22

Substance	Thickness	Density	Bending Stiffness MD RUGOSIDAD CARA/DORSO (Bendtsen en mL/min)	Moisture	% Recycled fibres
GRAMAJE +/- 3% Gr / m2	CALIBRE +/- 4% mm	DENSIDAD +/- 4% Gr / cm3		HUMEDAD +/-1.5 %	% FIBRAS RECICLADAS
ISO 536	ISO 534		ISO 2493	ISO 287	
1148	1,7	67,5	1200/1300	7,5	100
1350	2,0	67,5	1200/1300	7,5	100

Referencia 23°C / 50% HR

Todas las especificaciones técnicas son susceptibles de ser modificadas

OBSERVACIONES:

- Soporte: triplex (3 capas) 100% fibras celulosas recuperadas
- Producto reciclado (ver % de fibras recicladas)
- Producto reciclable
- Producto conforme a la reglamentación REACH
- FSC Recycled 100%
- PEFC Recycled 100%