

WHITEBOARD 1 CARA OFFSET

(UD)
Edición 28/10/20

Thickness CALIBRE +/- 5% mm	Substance GRAMAJE +/- 5% Gr / m²	Density DENSIDAD +/- 5% Gr / cm³	Bending Stiffness MD RIGIDEZ S.M +/- 15% mNm	Bending Stiffness CD RIGIDEZ S.T +/- 15% mNm	Moisture HUMEDA D +/-1.5 %	Burst pressure RESISTENCIA A LA ROTURA +/-5 kPa
ISO 534	ISO 536		ISO 5629	ISO 5629	ISO 287	ISO 2759
0,90	585	0,65	324	153	8	648
1,00	650	0,65	360	170	8	720
1,10	715	0,65	490	270	8	800
1,20	780	0,65	520	290	8	860
1,30	845	0,65	765	390	8	880
1,40	910	0,65	830	440	8	900
1,50	975	0,65	890	470	8	1000
1,60	1040	0,65	950	510	8	1070
1,70	1105	0,65	1475	720	8	1090
1,75	1140	0,65	1520	740	8	1100
1,80	1170	0,65	1700	800	8	1140
1,90	1235	0,65	1960	1010	8	1180
2,00	1300	0,65	2110	1080	8	1200
2,20	1430	0,65	2595	1200	8	1280
2,25	1463	0,65	2680	1240	8	1300
2,40	1560	0,65	3100	1320	8	1380
2,50	1625	0,65	3250	1400	8	1400
3,00	1950	0,65	5570	2200	8	1600

Referencia 23°C / 50% HR
Todas las especificaciones técnicas son susceptibles de ser modificadas

OBSERVACIONES:

- Soporte: tripa 100% fibras celulosas recuperadas
- Cara: papel offset blanco laminado
- Reverso: papel gris laminado
- Cola para laminación del papel por ambas caras
- Producto reciclado (tripa y reverso)
- Producto reciclable
- Producto conforme a la reglamentación **REACH**
- Metales pesados no utilizados directa o indirectamente en el proceso de producción.
- Confirmamos que los contenidos de cadmio, cromo, mercurio y plomo están sustancialmente por debajo de los límites contenidos en la **"Toxic Packaging Reduction Act"** de Julio de 1991 y del **"EG Rule 94/62"** del 20 de diciembre de 1994 en su art. 11
- Dicho cartón ha superado diversos test para conseguir el certificado medioambiental alemán **"Angel Azul / RAL UZ 56"**
- Dicho cartón puede ser utilizado para la confección de juguetes, así como su packaging, y que cumple con la norma **EN-71 apartado 3**
- Estas calidades presentan contenido de sulfuros (sulfur, sulfides, sulfites, sulphates) inferior a 0.36% (expresado sobre la masa seca de fibras).
- Estos cartones pueden entrar en **contacto directo con los alimentos del tipo II** (alimentos secos, no grasos) y el **tipo III** (productos alimenticios sin cáscara o pelados o lavados antes de su consumo) siguiendo las definiciones del documento técnico 3 - capítulo 4 de la Resolución AP (2002) 1 del Consejo de Europa.
- Calidad con **certificación FSC y PEFC** (a solicitar en el momento de realizar el pedido)