

CHAUMONT LUXE SATINÉ

(GK - UNLINED)

Edición 23/03/17

Substance	Thickness	Density	Bending Stiffness MD	Bending Stiffness CD	% Recycled fibres
GRAMAJE +/- 3% Gr / m2	CALIBRE +/- 4% mm	DENSIDAD +/- 4% Gr / cm3	RIGIDEZ Taber S.M +/- 15% en gcm (U.T.) NFQ 03-048	RIGIDEZ Taber S.T +/- 15% en gcm (U.T.) NFQ 03-048	% FIBRAS RECICLADAS
ISO 536	ISO 534		ISO 2493	ISO 2493	
690	1,00	0,69	117,99	58,43	89,70
759	1,10	0,69	138,19	70,38	90,65
828	1,20	0,69	158,38	82,32	91,44
897	1,30	0,69	178,58	94,26	92,10
966	1,40	0,69	NA	NA	92,67
1035	1,50	0,69	NA	NA	93,17

Referencia 23°C / 50% HR

Todas las especificaciones técnicas son susceptibles de ser modificadas

OBSERVACIONES:

- Soporte: triplex (3 capas) 100% fibras celulosa recuperadas
- Fibras largas blanqueadas por la cara para garantizar lisura superior y evitar distorsiones en los colores del papel a forrar
- Reverso: papel offset blanco
- Producto reciclado (ver % de fibras recicladas)
- Producto reciclable
- FSC Recycled 100%
- PEFC 70%

info@rubiovalentines.com
rubiovalentines.com



Jose Rubio Valentines S.A. | P.L. Can Salvatella | CIF A-58085127
C/ Gorcs Lladó, 104-110 Nave 1 | 08210 Barberá del Vallés | Barcelona
Tel. 93 718 06 24 | Tel. 93 719 21 96 | Fax 93719 85 01



La marca de la
gestión forestal
responsable

