

CHEVERNY EXCELLENT

(GZ – COATED 2 SIDES)

Edición 21/04/23

GRAMAJE +/- 3% Gr / m ²	CALIBRE +/- 4% mm	DENSIDAD +/- 4% Gr / cm ³	RIGIDEZ Taber S.M +/- 15% en gcm (U.T.) NFQ 03-048	RIGIDEZ Taber S.T +/- 15% en gcm (U.T.) NFQ 03-048	HUMEDAD +/-1.5 %	% FIBRAS RECICLADAS
ISO 536	ISO 534		ISO 2493	ISO 2493	ISO 287	
500	0,55	0,91	41	19	6,8	66
550	0,60	0,91	64	31	6,8	68
600	0,68	0,88	78	37	6,8	71
650	0,76	0,86	91	47	7	73
700	0,82	0,85	98	53	7	75

Blancura cara (Cie %): 127

Brillo cara (R457 %): 100

Rugosidad Bendtsen (ml/min) cara: 70

Referencia 23°C / 50% HR

Todas las especificaciones técnicas son susceptibles de ser modificadas

OBSERVACIONES:

- Soporte: triplex (3 capas) 100% fibras celulosa recuperadas
- Cara: GZ estucada 100 Gr/m²
- Reverso: papel estucado 70 Gr/m²
- Cola para laminación del papel
- Producto reciclado (ver % de fibras recicladas)
- Producto reciclable
- Producto conforme a la reglamentación REACH
- FSC Mix Credit

info@rubiovalentines.com
rubiovalentines.com



Jose Rubio Valentines S.A. | P.L. Can Salvatella | CIF A-58085127
C/ Gorcs Lladó, 104-110 Nave 1 | 08210 Barberá del Vallés | Barcelona
Tel. 93 718 06 24 | Tel. 93 719 21 96 | Fax 93719 85 01



La marca de la
gestión forestal
responsable

