

CHAMBORD REVERSO KRAFT LANDIA

(CKB)

Edición 15/09/22

GRAMAJE +/- 3% Gr / m ²	CALIBRE +/- 4% mm	DENSIDAD +/- 4% Gr / cm ³	RIGIDEZ Taber S.M +/- 15% en gcm (U.T.) NFQ 03-048	RIGIDEZ Taber S.T +/- 15% en gcm (U.T.) NFQ 03-048	HUMEDAD +/-1.5 %	% FIBRAS RECICLADAS
ISO 536	ISO 534		ISO 2493	ISO 2493	ISO 287	
450	0,54	0,82	41	18	7,2	70
500	0,61	0,82	50	22	7,2	73
550	0,67	0,82	64	32	7,2	76
600	0,74	0,80	78	39	7,5	78
650	0,81	0,80	95	47	7,5	79
700	0,88	0,80	111	53	7,8	81
750	0,94	0,80	130	59	7,2	82

Referencia 23°C / 50% HR

Todas las especificaciones técnicas son susceptibles de ser modificadas

OBSERVACIONES:

- Soporte: triplex (3 capas) 100% fibras celulósicas recuperadas
- Cara: papel blanco estucado 70 Gr/m²
- Reverso: papel kraft marrón 60 Gr/m²
- Cola para laminación del papel
- Producto reciclado (ver % de fibras recicladas)
- Producto reciclable
- Producto conforme a la reglamentación REACH
- FSC Mix Credit

info@rubiovalentines.com
rubiovalentines.com



Jose Rubio Valentines S.A. | P.L. Can Salvatella | CIF A-58085127
C/ Gorcs Lladó, 104-110 Nave 1 | 08210 Barberá del Vallés | Barcelona
Tel. 93 718 06 24 | Tel. 93 719 21 96 | Fax 93719 85 01



La marca de la
gestión forestal
responsable

