

CHAMBORD REVERSO KRAFT LANDIA

(CKB)

Edición 12/11/20

GRAMAJE +/- 3% Gr / m ²	CALIBRE +/- 4% mm	DENSIDAD +/- 4% Gr / m ³	RIGIDEZ Taber S.M +/- 15% en gcm (U.T.) NFQ 03-048	RIGIDEZ Taber S.T +/- 15% en gcm (U.T.) NFQ 03-048	HUMEDAD +/-1.5 %	% FIBRAS RECICLADAS
ISO 536	ISO 534		ISO 2493	ISO 2493	ISO 287	
450	0,55	0,82	44,41	20,6	8,4	70,05
500	0,61	0,82	55,07	23,2	8,4	73,06
550	0,67	0,82	67,01	27,4	8,4	75,54
600	0,75	0,80	80,22	33,3	8,4	77,64
650	0,81	0,80	94,71	40,8	8,4	79,41
700	0,88	0,80	110,47	50,0	8,4	80,92
750	0,94	0,80	127,51	60,9	8,4	82,23

Referencia 23°C / 50% HR

Todas las especificaciones técnicas son susceptibles de ser modificadas

OBSERVACIONES:

- Soporte: triplex (3 capas) 100% fibras celulosa recuperadas
- Cara: papel estucado 70 Gr/m²
- Reverso: papel kraft marrón 60 Gr/m²
- Cola para laminación del papel
- Producto reciclado (ver % de fibras recicladas)
- Producto reciclable
- Producto conforme a la reglamentación REACH
- FSC Mix Credit

www.rubiovalentines.com

José Rubio Valentines, S.A. - P.I. Can Salvatella - CIF A-58085127
 C/ Gorcs Lladó, 104 - 110 Nave 1 - 08210 Barberá del Vallés - Barcelona
 Tel. 93 718 06 24 - Tel. 93 719 21 96 - Fax 93 719 85 01 - info@rubiovalentines.com



La marca de la
gestión forestal
responsable