

WHITEBOARD 2 CARAS OFFSET FORRADO

(UT)

Edición 12/05/25

Thickness CALIBRE +/- 5% mm	Substance GRAMAJE +/- 5% Gr / m²	Density DENSIDAD +/- 5% Gr / cm³	Bending Stiffness MD RIGIDEZ S.M +/- 15% mNm	Bending Stiffness CD RIGIDEZ S.T +/- 15% mNm	Moisture HUMEDA D +/-1.5 %	Burst pressure RESISTENCIA A LA ROTURA +/-5 kPa
ISO 534	ISO 536		ISO 5629	ISO 5629	ISO 287	ISO 2759
1,40	955	0,68	510	270	8	830
1,70	1145	0,67	970	460	8	950
1,95	1305	0,67	1660	855	8	1010
2,20	1460	0,66	2040	930	8	1100
2,45	1617	0,66	2590	1260	8	1205
2,70	1775	0,66	3290	1540	8	1300
2,95	1933	0,65	4030	1905	8	1360
3,45	2248	0,65	5830	2905	8	1575
3,70	2405	0,65	7000	3500	8	1650

Referencia 23°C / 50% HR
Todas las especificaciones técnicas son susceptibles de ser modificadas



OBSERVACIONES:

- Soporte: tripa 100% fibras celulosas recuperadas
- Cara: papel blanco offset forrado fuera de máquina sobre cara gris
- Reverso: papel blanco offset forrado fuera de máquina sobre cara gris
- Cola para laminación del papel por ambas caras
- Producto reciclado
- Producto reciclable
- Producto conforme a la reglamentación **REACH**
- Metales pesados no utilizados directa o indirectamente en el proceso de producción.
- Confirmamos que los contenidos de cadmio, cromo, mercurio y plomo están sustancialmente por debajo de los límites contenidos en la **"Toxic Packaging ReductionAct"** de Julio de 1991 y del **"EG Rule 94/62"** del 20 de diciembre de 1994 en su art. 11
- Dicho cartón ha superado diversos test para conseguir el certificado medioambiental alemán **"Angel Azul / RAL UZ 56"**
- Dicho cartón puede ser utilizado para la confección de juguetes, así como su packaging, y que cumple con la norma **EN-71 apartado 3**
- Estas calidades presentan contenido de sulfuros (sulfur, sulfides, sulfites, sulphates) inferior a 0.36% (expresado sobre la masa seca de fibras).
- Estos cartones pueden entrar en **contacto directo con los alimentos del tipo II** (alimentos secos, no grasos) y el **tipo III** (productos alimenticios sin cáscara o pelados o lavados antes de su consumo) siguiendo las definiciones del documento técnico 3 - capítulo 4 de la Resolución AP (2002) 1 del Consejo de Europa.
- Calidad con **certificación FSC y PEFC** (a solicitar en el momento de realizar el pedido)