

CHAMBORD 2 CARAS

(GT1 – COATED 2 SIDES)

Edición 06/09/24

GRAMAJE +/- 3% Gr / m²	CALIBRE +/- 4% mm	DENSIDAD +/- 4% Gr / cm³	RIGIDEZ Taber S.M +/- 15% en gcm (U.T.) NFQ 03-048	RIGIDEZ Taber S.T +/- 15% en gcm (U.T.) NFQ 03-048	HUMEDAD +/-1.5 %	% FIBRAS RECICLADAS
ISO 536	ISO 534		ISO 2493	ISO 2493	ISO 287	
450	0,52	0,87	37,14	16,4	8,1	67,67
500	0,60	0,83	45,49	19,85	8,1	71,01
550	0,65	0,85	56,32	24,87	8,1	73,73
600	0,73	0,82	73,31	33,55	8,1	75,99
650	0,79	0,82	91,95	42,36	8,1	79,46
700	0,88	0,80	106,25	48,45	8,1	79,50
750	0,94	0,80	112,20	51,70	8,1	80,90
800	1,00	0,80	119,68	54,94	8,1	82,12
850	1,05	0,81	135,00	61,50	9,0	83,19

Referencia 23°C / 50% HR
Todas las especificaciones técnicas son susceptibles de ser modificadas

OBSERVACIONES:

- Soporte: triplex (3 capas) 100% fibras celulosas recuperadas
- Cara: papel estucado 70 Gr/m2
- Reverso: papel estucado 70 Gr/m2
- Cola para laminación del papel
- Producto reciclado (ver % de fibras recicladas)
- Producto reciclable
- Producto conforme a la reglamentación REACH
- FSC Mix Credit

