

WHITE BRUT

Edición 16/05/19

GRAMAJE +/- 3% Gr / m ²	CALIBRE +/- 4% mm	DENSIDAD +/- 4% Gr / cm ³	RIGIDEZ Taber S.M +/- 15% en gcm (U.T.) NFQ 03-048	RIGIDEZ Taber S.T +/- 15% en gcm (U.T.) NFQ 03-048	HUMEDAD +/-1.5 %	% FIBRAS RECICLADAS
ISO 536	ISO 534		ISO 2493	ISO 2493	ISO 287	
550	0,69	0,80	46,25	24,97	8,3	68,16
600	0,77	0,78	77,32	34,60	8,3	70,89
650	0,84	0,77	94,35	47,27	8,3	73,19
700	0,93	0,75	105,29	52,65	8,3	75,15

Referencia 23°C / 50% HR

Todas las especificaciones técnicas son susceptibles de ser modificadas

OBSERVACIONES:

- Soporte: triplex (3 capas) 100% fibras celulosa recuperadas
- Cara: papel offset extra blanco con fibras de algodón, tacto sedoso 100 Gr/m2
- Reverso: papel blanco estucado 70 Gr/m2
- Cola para laminación del papel
- Producto reciclado (ver % de fibras recicladas)
- Producto reciclable
- Producto conforme a la reglamentación REACH
- FSC MixCredit