

CHAUMONT REVERSO KRAFT

Edición 11/10/17

GRAMAJE +/- 3% Gr / m ²	CALIBRE +/- 4% mm	DENSIDAD +/- 4% Gr / cm ³	RIGIDEZ Taber S.M 15º +/- 15% en gcm (U.T.) NFQ 03-048	RIGIDEZ Taber S.T 15º +/- 15% en gcm (U.T.) NFQ 03-048	HUMEDAD +/-1.5 %	% FIBRAS RECICLADAS
ISO 536	ISO 534		ISO 2493	ISO 2493	ISO 287	
600	0,77	0,78	83,68	40,69	8,4	77,68
700	0,90	0,78	119,27	59,88	8,4	80,95
800	1,03	0,78	149,73	78,66	8,4	83,39

Referencia 23°C / 50% HR

Todas las especificaciones técnicas son susceptibles de ser modificadas

OBSERVACIONES:

- Soporte: triplex (3 capas) 100% fibras celulosa recuperadas
- Cara: papel blanco offset 70 g/m2
- Reverso: papel kraft marrón 60 Gr/m2
- Cola para laminación del papel
- Producto reciclado (ver % de fibras recicladas)
- Producto reciclable
- Producto conforme a la reglamentación REACH
- 70% PEFC
- FSC Mix 70%