

BLACKBOARD 2 CARAS OFFSET

(UT)
Edición 08/07/25

Thickness GRAMAJE +/-3% Gr/m²	Substance CALIBRE +/-4% mm	Density DENSIDAD +/-4% Gr/m³	Bending Stiffness MD RIGIDEZ S.M (mNm)	Bending Stiffness CD RIGIDEZ S.T (mNm)	Burst Pressure PRESIÓN DE ROTURA (kPa)
ISO536	ISO534				
670	1,00	0,67	400	220	740
735	1,10	0,67	540	240	790
805	1,20	0,67	600	270	810
870	1,30	0,67	700	360	830
940	1,40	0,67	800	400	850
1005	1,50	0,67	890	480	900
1070	1,60	0,67	950	550	980
1140	1,70	0,67	1500	800	1050
1205	1,80	0,67	1750	950	1150
1275	1,90	0,67	1830	1000	1170
1340	2,00	0,67	2100	1050	1200

Referencia 23°C / 50% HR
Todas las especificaciones técnicas son susceptibles de ser modificadas

OBSERVACIONES:

- Soporte: tripa 100% fibras celulosas recuperadas
- Cara: papel offset negro laminado
- Reverso papel offset negro laminado
- Cola para laminación del papel por ambas caras
- Producto reciclado (tripa y reverso)
- Producto reciclable
- Producto conforme a la reglamentación REACH
- Metales pesados no utilizados directa o indirectamente en el proceso de producción.
- Confirmamos que los contenidos de cadmio, cromo, mercurio y plomo están sustancialmente por debajo de los límites contenidos en la "Toxic Packaging Reduction Act" de Julio de 1991 y del "EG Rule 94/62" del 20 de diciembre de 1994 en su art. 11
- Dicho cartón ha superado diversos test para conseguir el certificado medioambiental alemán "Angel Azul / RAL UZ 56"
- Dicho cartón puede ser utilizado para la confección de juguetes, así como su packaging, y que cumple con la norma EN-71 apartado 3
- Estas calidades presentan contenido de sulfuros (sulfur, sulfides, sulfites, sulphates) inferior a 0.36% (expresado sobre la masa seca de fibras).
- Estos cartones pueden entrar en contacto directo con los alimentos del tipo II (alimentos secos, no grasos) y el tipo III (productos alimenticios sin cáscara o pelados o lavados antes de su consumo) siguiendo las definiciones del documento técnico 3 - capítulo 4 de la Resolución AP (2002) 1 del Consejo de Europa.
- Calidad con certificación FSC y PEFC (a solicitar en el momento de realizar el pedido)