

BLACKBOARD FORRADO REVERSO KRAFTBOARD

Edición 09/07/25

Thickness CALIBRE +/- 5% mm	Substance GRAMAJE +/- 5% Gr / m ²	Density DENSIDAD +/- 5% Gr / cm ³	Moisture HUMEDA D +/-1.5 %
ISO 534	ISO 536		ISO 287
1,30	880	0,65	8
1,40	945	0,65	8
1,50	1010	0,65	8
1,60	1075	0,65	8
1,90	1270	0,65	8
2,00	1335	0,65	8
2,10	1400	0,65	8
2,30	1530	0,65	8
2,40	1596	0,65	8
2,50	1660	0,65	8
2,60	1725	0,65	8
2,70	1790	0,65	8
2,80	1855	0,65	8
2,85	1833	0,65	8
2,90	1920	0,65	8
3,00	1985	0,65	8
3,10	1950	0,65	8

Referencia 23°C / 50% HR
Todas las especificaciones técnicas son susceptibles de ser modificadas
Tolerancias corte hojas: +/-1.00mm
Tolerancias corte hojas: +/-0.50mm



OBSERVACIONES:

- Soporte: tripa 100% fibras celulosas recuperadas
- Cara: papel kraft marrón laminado
- Reverso: papel kraft marrón laminado
- Cola para laminación del papel por ambas caras
- Producto reciclado
- Producto reciclable
- Producto conforme a la reglamentación **REACH**
- Metales pesados no utilizados directa o indirectamente en el proceso de producción.
- Confirmamos que los contenidos de cadmio, cromo, mercurio y plomo están sustancialmente por debajo de los límites contenidos en la **"Toxic Packaging ReductionAct"** de Julio de 1991 y del **"EG Rule 94/62"** del 20 de diciembre de 1994 en su art. 11
- Dicho cartón ha superado diversos test para conseguir el certificado medioambiental alemán **"Angel Azul / RAL UZ 56"**
- Dicho cartón puede ser utilizado para la confección de juguetes, así como su packaging, y que cumple con la norma **EN-71 apartado 3**
- Estas calidades presentan contenido de sulfuros (sulfur, sulfides, sulfites, sulphates) inferior a 0.36% (expresado sobre la masa seca de fibras).
- Estos cartones pueden entrar en **contacto directo con los alimentos del tipo II** (alimentos secos, no grasos) y el **tipo III** (productos alimenticios sin cáscara o pelados o lavados antes de su consumo) siguiendo las definiciones del documento técnico 3 - capítulo 4 de la Resolución AP (2002) 1 del Consejo de Europa.
- Calidad con **certificación FSC y PEFC** (a solicitar en el momento de realizar el pedido)