

KRAFTLINER PURE

Edición 09/07/25

Thickness CALIBRE +/- 5% mm	Substance GRAMAJE +/- 7,5% Gr / m²	Density DENSIDAD +/- 5% Gr / cm³	Moisture HUMEDAD +/-1.5 %	Cobb COOB 30" Gr / m2	Burst pressure RESISTENCIA A LA ROTURA +/-2
ISO 534	ISO 536		ISO 287	ISO 535	ISO 2759
0,155	115	1,00	8	30	510
0,165	125	0,76	8	30	580
0,180	135	0,75	8	30	610
0,230	170	0,74	8	30	755
0,250	186	0,74	8	30	795
0,275	200	0,73	8	30	850
0,310	225	0,73	8	30	960
0,380	275	0,72	8	30	1065
0,415	300	0,72	8	30	1145
0,564	400	0,71	8	30	1290
0,606	430	0,71	8	30	1386

Referencia 23°C / 50% HR
Todas las especificaciones técnicas son susceptibles de ser modificadas

Cartón fabricado 100% fibras recicladas
Cardboard 100% recycled