

TESTLINER 2 CARAS

Edición 09/07/25

Thickness CALIBRE +/- 5% mm	Substance GRAMAJE +/- 5% Gr / m ²	Density DENSIDAD +/- 5% Gr / cm ³	Moisture HUMEDAD +/-1.5 %
ISO 534	ISO 536		ISO 287
1,20	780	0,65	8
1,30	845	0,65	8
1,40	910	0,65	8
1,50	975	0,65	8
1,60	1040	0,65	8
1,70	1105	0,65	8
1,80	1170	0,65	8
1,90	1235	0,65	8
2,00	1300	0,65	8

Referencia 23°C / 50% HR
Todas las especificaciones técnicas son susceptibles de ser modificadas

OBSERVACIONES:

- Producto reciclable
- FSC Mix 95%