

TESTLINER REVERSO KRAFTE

Edición 09/07/25

GRAMAJE +/- 3% Gr / m²	CALIBRE +/- 4% mm	DENSIDAD +/- 4% Gr / cm³	RIGIDEZ Taber S.M +/- 15% en gcm (U.T.) NFQ 03-048	RIGIDEZ Taber S.T +/- 15% en gcm (U.T.) NFQ 03-048	% FIBRAS RECICLADAS
ISO 536	ISO 534		ISO 2493	ISO 2493	
700	0,97	0,72	106,10	50,9	8,4
750	1,00	0,75	118,80	57,2	8,4

Referencia 23°C / 50% HR
Todas las especificaciones técnicas son susceptibles de ser modificadas

OBSERVACIONES:

- Producto reciclado (ver % de fibras recicladas)
- Producto reciclable
- Producto conforme a la reglamentación REACH
- FSC Recycled 100%

