

DESCARTES 2 CARAS

Edición 06/05/24

GRAMAJE +/- 3% Gr / m²	CALIBRE +/- 4% mm	DENSIDAD +/- 4% Gr / cm³	RUGOSIDAD (Bendtsen en mL/min)		HUMEDAD +/-1.5 %	% FIBRAS RECICLADAS
ISO 536	ISO 534		Cara	Dorso	ISO 287	
550	0,76	0,724	1400	1800	7,5	100
600	0,83	0,723	1400	1800	7,5	100
650	0,90	0,722	1400	1800	7,5	100
685	1,00	0,685	1400	1800	7,5	100
700	1,02	0,685	1400	1800	7,5	100
856	1,25	0,685	1400	1800	7,5	100
945	1,40	0,675	1400	1800	7,5	100
990	1,50	0,660	1400	1800	7,5	100
1056	1,60	0,660	1400	1800	7,5	100
1320	2,00	0,660	1400	1800	7,5	100

Referencia 23°C / 50% HR
Todas las especificaciones técnicas son susceptibles de ser modificadas

OBSERVACIONES:

- Soporte: triplex (3 capas) 100% fibras celulosas recuperadas
- Cara: papel testliner marrón 60 Gr/m2
- Reverso: papel testliner marrón 60 Gr/m2
- Cola para laminación del papel
- Producto reciclado (ver % de fibras recicladas)
- Producto reciclable
- Producto conforme a la reglamentación REACH
- FSC Recycled 100%

