

BOISBOARD FRICTIONÉ

Edición 22/12/23

Gama y especificaciones técnicas:

GRAMAJE +/-3% Gr/m ²	CALIBRE +/-4% mm	DENSIDAD +/-4% Gr/cm ³	RUGOSIDAD CARA Bendtsene n mL/min	RUGOSIDAD DORSO Bendtsene n mL/min	HUMEDAD +/-1.5 %	% FIBRAS RECICLADAS
ISO536	ISO534		Cible	Cible	ISO287	
600	1,00	0,60	700	800	7,5	83
660	1,10	0,60	700	800	7,5	84
720	1,20	0,60	700	800	7,5	86

Referencia 23°C / 50% HR

Todas las especificaciones técnicas son susceptibles de ser modificadas

OBSERVACIONES:

- Producto cumple con la reglamentación REACH
- La materia prima reciclada para la fabricación de esta calidad está libre de fibras impresas.
- Los calibres contracolados utilizan papeles aptos para el contacto alimentario con alimentos secos y no grasos (calibres 1.40 a 1.60mm van contracolados por una cara y de 1.80 a 2.00mm por ambas caras)
- Valores registrados en temperatura de 23°C y humedad relativa del 50%
- FSC Mixte Credit (sobre pedido)