

BOISBOARD CONTRACOLADO

Edición 22/12/23

Gama y especificaciones técnicas:

GRAMAJE +/-4% Gr/m ²	CALIBRE +/-4% mm	DENSIDAD +/-4% Gr/cm ³	RUGOSIDAD CARA Bendtsene n mL/min	RUGOSIDAD DORSO Bendtsene n mL/min	HUMEDAD +/-1.5 %	% FIBRAS RECICLADAS
ISO536	ISO534		Cible	Cible	ISO287	
780	1,30	0,60	700	800	7,5	87,0
840	1,40	0,60	700	1000	7,5	68,0
900	1,50	0,60	700	1000	7,5	71,0
960	1,60	0,60	700	1000	7,5	72,0
990	1,80	0,60	1000	1000	7,5	61,0
1100	2,00	0,60	1000	1000	7,5	57,0
1460	2,40	0,61	700	800	7,8	86,0
1500	2,50	0,60	700	800	7,8	86,5
1660	2,70	0,61	700	800	7,8	77,5
1840	3,00	0,61	700	1000	7,8	71,0
2040	3,50	0,58	700	1000	7,8	64,5

Referencia 23°C / 50% HR

Todas las especificaciones técnicas son susceptibles de ser modificadas

OBSERVACIONES:

- Soporte: triplex (3 capas) 100% fibras de pasta mecánica recuperadas
- Cara: papel kraft blanchi 50 Gr/m² o pasta mecánica
- Reverso: papel Kraft blanchi 50 Gr/m² o pasta mecánica
- Cola para laminación del papel
- Producto reciclado (ver % de fibras recicladas)
- Producto reciclable
- Producto conforme a la reglamentación REACH
- La materia prima reciclada para la fabricación de esta calidad está libre de fibras impresas.
- Los calibres contracolados utilizan papeles aptos para el contacto alimentario con alimentos secos y no grasos (calibres 1.40 a 1.60mm van contracolados por una cara y de 1.80 a 2.00mm por ambas caras)
- FSC Mixte Credit (sobre pedido).