

PET PLATA/PET PLATA

Edición 26/01/26

GRAMAJE +/- 3% Gr / m ²	CALIBRE +/- 4% mm	DENSIDAD +/- 4% Gr / cm ³	Bending Stiffness MD RIGIDEZ S.M +/- 15% mNm	Bending Stiffness CD RIGIDEZ S.T +/- 15% mNm	HUMEDAD +/-1.5 %	% FIBRAS RECICLADAS BASE CARTÓN
ISO 536	ISO 534		ISO 5629	ISO 5629	ISO 287	
550	0,74	0,74	NA	NA	8	100
650	0,90	0,72	NA	NA	8	100
730	1,10	0,66	NA	NA	8	100
830	1,30	0,64	510	270	8	100
920	1,40	0,65	730	320	8	100
980	1,50	0,65	850	420	8	100
1045	1,60	0,65	970	460	8	100
1200	1,85	0,65	1660	855	8	100
1350	2,10	0,64	2040	930	8	100

Referencia 23°C / 50% HR

Todas las especificaciones técnicas son susceptibles de ser modificadas

OBSERVACIONES:

- Soporte cartón: triplex (3 capas) 100% fibras celulosas recuperadas
- Cara: PET PLATA apto contacto alimentario
- Reverso: PET PLATA apto contacto alimentario
- Cola para laminación del PET por ambas caras
- Producto reciclado: soporte cartón 100%, no PET
- Producto reciclable: soporte cartón 100%, no PET
- Producto conforme a la reglamentación REACH
- FSC MixCredit

info@rubiovalentines.com
rubiovalentines.com



Jose Rubio Valentines S.A. | P.L. Can Salvatella | CIF A-58085127
C/ Gorts Lladó, 104-110 Nave 1 | 08210 Barberá del Vallés | Barcelona
Tel. 93 718 06 24 | Tel. 93 719 21 96 | Fax 93719 85 01

