

PET ORO/PP BRILLO BLANCO

Edición 14/07/25

Thickness CALIBRE +/- 5% mm	Substance GRAMAJE +/- 5% Gr / m²	Density DENSIDAD +/- 5% Gr / cm³	Bending Stiffness MD RIGIDEZ S.M +/- 15% mNm	Bending Stiffness CD RIGIDEZ S.T +/- 15% mNm	Moisture HUMEDA D +/-1.5 %	Burst pressure RESISTENCIA A LA ROTURA +/-5 kPa
ISO 534	ISO 536		ISO 5629	ISO 5629	ISO 287	ISO 2759
1,00	655	0,65	324	153	8	648
1,10	720	0,65	360	170	8	720
1,20	785	0,65	490	270	8	800
1,30	850	0,65	520	290	8	860
1,40	915	0,65	765	390	8	880
1,50	980	0,65	830	440	8	900
1,60	1045	0,65	890	470	8	1000
1,70	1110	0,65	950	510	8	1070
1,80	1175	0,65	1475	720	8	1090
1,85	1210	0,65	1520	740	8	1100
1,90	1240	0,65	1700	800	8	1140
2,00	1305	0,65	1960	1010	8	1180
2,10	1370	0,65	2110	1080	8	1200
2,30	1500	0,65	2595	1200	8	1280
2,35	1533	0,65	2680	1240	8	1300
2,50	1630	0,65	3100	1320	8	1380
2,60	1695	0,65	3250	1400	8	1400
3,10	2020	0,65	5570	2200	8	1600

Referencia 23°C / 50% HR
Todas las especificaciones técnicas son susceptibles de ser modificadas



OBSERVACIONES:

- Soporte cartón: tripa gris 100% fibras celulosas recuperadas, papel blanco offset laminado sobre una cara
- Cara: PET ORO apto contacto alimentario
- Reverso: PP BRILLO TRANSPARENTE apto contacto alimentario sobre papel offset blanco
- Cola para laminación del PET y PP por ambas caras
- Producto reciclado: tripa cartón 100%, papel blanco laminado fibra virgen, no PET y no PP
- Producto reciclable: soporte cartón 100%, no PET y no PP
- Producto conforme a la reglamentación REACH
- Certificación FSC y PEFC posible